

Binderholz 1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő B Átmenő, TM

Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02651/0005	22 mm	4 500 x 1 220 mm

A belsőépítészetben és a bútorgyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1-rétegű táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.

A megengedett fahibák, göcsök száma alapján megkülönböztetünk A, B- és BK minőségeket:

- A minőség: zárt felület, egyenes szálirány, egészséges benőtt göcsök, kisebb gyantatáskák megengedettek, homogén színárnyalat, kevés javított göcs és gyantatáska előfordulhat, összességében egységes struktúra, bútorfront minőség

- B minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett

- BK minőség: zárt felület, erőteljes rajzolat, nagyobb göcsök és gyantatáskák megengedettek, több helyen javított göcs és gyantatáska lehetséges, enyhébb elszíneződés megengedett, bél megengedett, kékülés megengedett, felhasználása elsősorban nem látszó helyekre, vagy bútor korpuzsokhoz

Technikai információk:

Az ÖNORM EN 13353 szabvány szerint a táblásított falapokat az alábbi osztályokba soroljuk:

Technikai osztályok nem tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen

SWP2 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, nedves környezetben

SWP3 NS: táblásított falap nem tartószerkezeti felhasználásra, kültérre

Technikai osztályok tartószerkezeti funkció esetén:

SWP1 SD: táblásított falap tartószerkezeti felhasználásra, száraz helyen



További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/binderholz-1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-b-atmeno--tm-p13523130>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

EN SWP/2 NS

D4

ÖNORM B3021 Typ VF

ÖNORM B3021

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	22 mm
Szélesség	1 220 mm
Hosszúság	4 500 mm
Súly	57,97 kg

Lemez

Felhasználás	Bútorgyártás és belsőépítészet, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez
Alkalmas nedves területeken	igen
Fafaj	Lucfenyő

Táblásított Falap

Minőség	B
Lamella	Átmenő
Lamella felépítés	kb. 42?–?70 mm hosszirányban
Felület	2 oldalt csiszolt, 80-as
Nedvességtartalom	10 % gyártótól
Lapfelépítés	1-Rétegű

További információ <https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/binderholz-1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-b-atmeno--tm-p13523130>

QR-kód

