1 Rétegű Táblásított Falap Lucfenyő A/A Csomómentes Frízes Hossztoldott



Cikkszám	Vastagság	H x Sz
02990/0000	**25 mm**	**3.000 x 1.200 mm**

A belsőépítészetben, a bútorgyártásban valamint a nyílászáró gyártásban egyre fontosabbá válik a természetes, tömörfa táblásított falapok alkalmazása, különösen olyan helyeken, ahol magas a minőségi elvárás. Az 1 rétegű hossztoldott fenyő táblásított falapok megfelelnek minden esztétikai és műszaki követelménynek, felhasználásuk beltérben- és kültérben (esőnek és egyéb időjárási körülménynek nem közvetlenül kitett helyen) is egyaránt javasolt. A keskeny, kb.45mm széles lamellák alkalmazása garantálja a falapok stabilitását. A felhasznált ragasztóanyag minden esetben a modern követelményeknek megfelelő, környezetbarát anyag, általában vízálló. A gondos gyártásnak köszönhetően megmarad a fa alapanyag természetes megjelenése, más anyagokkal pótolhatatlan meleg érintése.
Az 1 rétegű hossztoldott fenyő táblásított lapok szinte minden esetben csomómentesek, az alapanyag válogatás során a lap stabilitására negatív hatással bíró fahibákat kiejtik, majd a szinte hibamentes lamellákat hossztoldják. Nagyon fontos továbbá az évgyűrűszerkezet, a legjobb A/A minőségű lapok csak álló évgyűrűs (radiális, frízes) szerkezetűek lehetnek.

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	**25 mm**
Szélesség	**1 200 mm**
Hosszúság	**3 000 mm**
Súly	**45 kg**

Lemez	
Felhasználás	**Bútorgyártás és belsőépítészet, Szerkezeti lemez, Ajtógyártás, Padlólemez**
Fafaj	**Lucfenyő**

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/-1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott~p2613786

QR-kód

Táblásított Falap	
Minőség	**A/A**
Lamella	**Hossztoldott**
Lapfelépítés	**1-Rétegű**

További információ https://hu.jaf-development.com/shop/lap--lemez-termekek/tablasitott-falap---tulevelu/1-retegu-tulevelu-tablasitott-falap/-1-retegu-tablasitott-falap-lucfenyo-aa-csomomentes-frizes-hossztoldott~p2613786

QR-kód